

## Styfbond 754-2

### Závitové tesnenie na hydrauliku strednej pevnosti

Rýchlo tvrdnúce anaerobné lepidlo odolné voči rozpúšťadlám na utesňovanie skrutkových spojov v pneumatických a hydraulických systémoch. Je odolné voči tlakom až do prasknutia inej časti systému. Používa sa pri výrobe strojov, pri údržbe automobilov, na stavebných zariadeniach a poľnohospodárskych strojoch.

Farba	Hnedá
Konzistencia	Kvapalná tvrdnúca
Mechanizmus vytvrdzovania	Anaeróbny
Veľkosť závitů	max R 3/4"
Pevnosť vo vytvrdnutom stave	Stredná
Šírka vyplnenej medzery	do 0,15 mm
Doba pre vytvrdenie	1 - 3 hod
Krútiaci moment na odtrhnutie	14-20 Nm (M10)
Viskozita mPa.s	500-700
Hustota	1,05 g/ml
Teplotný rozsah	-55°C až +150°C
Veľkosť balenia	50/250 ml

